ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Veste de travail

RÉFÉRENCE	OPR100-01V
DÉSIGNATION	Veste de travail
GAMME	ARMOTEX PRO CONFORT
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy-Gris



1. DESCRIPTION

Veste de travail à la conception ergonomique, combinant confort, résistance et fonctionnalité pour un usage professionnel intensif.

2 . TISSU PRINCIPALE

Composition	65% Coton – 35% Polyester
Amure	Sergé 3/1
Poids	250 g/m² ± 5%
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Sergé, surface mate, Tissu compact et resistant
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Col montant avec finition soignée.
- Fermeture centrale par glissière sous patte cache-fermeture.
- Poches fonctionnelles intégrées pour un rangement optimisé.
- Surpiqûres de renfort et finitions contrastées pour une meilleure durabilité.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermeture centrale par glissière sous patte cache-fermeture avec scratchs dissimulés.
Poches	· Poche stylos poitrine. · 1 poche téléphone poitrine à rabat. · 1 poche verticale zipée. · 1 poche poitrine à soufflet avec rabat. · 1 poche zippée sous passepoil. · Deux poches basses à soufflet et rabat. · Deux poches basses repose mains. · Poche stylos sur manche.
Confort	· Col montant et poignets réglables par scratch.
Renforts	· Contrastes de couleur par association des tissus et des finitions, surpiqûres de renfort sur les zones sollicitées.
Accessoires	· Porte badge.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage 40°C maximum | Blanchiment interdit | Séchage à température modérée | Repassage à température modérée | Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	65% Coton 35% Polyester
Grammage	ISO 3801	250 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688-Vétements de protection – exigences générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigences internes d'ARMOTEX.

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE