ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE COMBINAISON DE TRAVAIL

RÉFÉRENCE	OPR510-01C
DÉSIGNATION	Combinaison de travail professionnelle
GAMME	ARMOTEX PRO PREMIUM
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy



1. DESCRIPTION

Combinaison de travail manches longues, conçue pour offrir une protection, un confort et une durabilité optimale dans les environnements industriels exigeants.

2 . TISSU PRINCIPALE

Composition	100% Coton
Amure	Satiné
Poids	287 g/m² ± 5%
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Satiné
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Col chevalier avec montage et rabattage soignés.
- Présence de surpiqûres de renfort au niveau des épaules, des emmanchures, des côtés, des entre jambes et des fourches.
- Finitions renforcées sur l'ensemble des zones soumises à des contraintes mécaniques élevées.
- Ceinture montée avec taille élastiquée au dos pour améliorer le confort et la liberté de mouvement.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermeture centrale avant par glissière avec patte cache-fermeture et fermeture auto-agrippante (Velcro®).
Poches	· Deux poches poitrine plaquées avec rabats renforcéset surpiqués. · Une poche dos plaquée avec rabat et surpiqûres de renfort.
Confort	· Taille élastiquée au dos pour une meilleure aisance et liberté de mouvement. · Coupe adaptée aux activités professionnelles intensives.
Renforts	· Renforts de couture sur les zones les plus sollicitées afin d'améliorer la durabilité du vêtement.
Accessoires	· Bande réfléchissante 2 cm plaquée pour une meilleure visibilité. · Système de fermeture auto-agrippant (Velcro®) assurant praticité et maintien.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	100% Coton
Grammage	ISO 3801	287 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Certification et conformité : Produit testé selon les normes : ISO 13688-Vétements de protection – exigences générales.

Les tests de conformité sont effectués au sein du laboratoire CETIC conformément aux normes applicables.

Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigences internes d'ARMOTEX

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE