ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Pantalon de travail

RÉFÉRENCE	TEC200-01P
DÉSIGNATION	Pantalon de travail
GAMME	ARMOTEX TECHNIQUE
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique.
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy– Orange



1. DESCRIPTION

Pantalon de travail bicolore conçu pour offrir résistance, confort et fonctionnalité, avec des détails contrastés et des bandes rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité

2. TISSU PRINCIPALE

Composition	100 % Coton.
Amure	Satiné (4/1)
Poids	287 g/m² ± 5%
Largeur	150 cm
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Satiné
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Ceinture avec passants et élastiques latéraux pour un meilleur ajustement.
- Fermeture par braguette zippée et bouton.
- 2 poches italiennes à l'avant avec empiècements contrastés orange.
- 1 poche cargo à rabat sur la cuisse.
- Bandes rétro-réfléchissantes au niveau des jambes.
- Coutures renforcées sur les zones de sollicitation.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Braguette avec fermeture à glissière et bouton à la ceinture.
Poches	· Deux poches italiennes à l'avant. · 1 poche cargo à rabat sur la cuisse droite.
Confort	· Ceinture avec élastiques latéraux pour un meilleur maintien et coupe offrant une bonne liberté de mouvement.
Renforts	· Coutures renforcées au niveau des zones de tension pour une meilleure résistance à l'usure.
Accessoires	· Bandes rétro-réfléchissantes au niveau des jambes et détails contrastés orange.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	100% Coton
Grammage	ISO 3801	287 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688 - Vêtements de protection - exigence générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC.
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigence interne d ARMOTEX .

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE